



CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN SƠN THẾ HỆ MỚI

ĐC: 818/50 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường 25, Q Bình Thạnh, Tp HCM.

Tel: 028.38991678

Fax: 028.38991688

MST: 0304925039

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

SƠN EPOXY LÓT SÀN BÊ TÔNG HỆ NƯỚC (EPICOAT AQUA EW)

MÃ SẢN PHẨM EW1000 – TRONG SUỐT

THÔNG TIN SẢN PHẨM

EW1000 là sơn lót epoxy hệ nước 2 thành phần, được sản xuất trên cơ sở nhựa Epoxy, chất đóng rắn polyamide, nước và phụ gia. Dùng làm lớp sơn lót cho nền bê tông, tường, ...

CÔNG DỤNG

Được thiết kế đặc biệt như là loại sơn chuyên dùng cho sơn sàn bê tông, tường, ...

ĐẶC ĐIỂM CHÍNH

Thân thiện với môi trường.
Không gây cháy nổ.
Không độc hại cho người thi công.
Chịu mài mòn rất tốt.
Chịu được môi trường ô nhiễm, ẩm ướt.
Chống ăn mòn rất tốt.
Khả năng bám dính rất tốt.

ĐỘ DÀY & ĐỊNH MỨC

	Tối thiểu	Tối đa	Tiêu chuẩn
Độ dày, khô (μm)	40	80	60
Độ dày, ướt (μm)	89	178	133
Đ.mức lý thuyết (m^2/l)	11,3	5,6	7,5
Đ.mức thực tế (m^2/l)	9,6	4,8	6,4

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Màu sắc:	Trong suốt
Độ bóng (60°):	Không yêu cầu
Tỷ trọng khối lượng:	1,00 – 1,10 g/ml (ISO 2811-1:2011)
% thể tích chất rắn:	45 $\pm$ 2% (ASTM D2369-05)
Hệ sơn:	2 thành phần
Độ nhớt (KU):	58 $\pm$ 2 (ASTM D562)
Điểm chớp cháy:	Part A: > 99°C Part B: 125°C
Thời gian khô:	Thời gian khô của màng sơn phụ thuộc và liên quan đến các yếu tố như sự lưu chuyển của không khí, nhiệt độ, độ dày màng sơn, số lớp sơn, ... Các số liệu đưa ra dưới đây dựa vào các điều kiện sau:

Sơn epoxy lót sàn bê tông hệ nước (EpiCoat Aqua EW) - EW1000

Ngày phát hành: 24/02/2025



CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN SƠN THẾ HỆ MỚI

ĐC: 818/50 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường 25, Q Bình Thạnh, Tp HCM.

Tel: 028.38991678

Fax: 028.38991688

MST: 0304925039

Thông gió tốt, chiều dày màng sơn tiêu chuẩn, sơn 1 lớp.

Thời gian khô: Đối với trời nắng to, sau 4h sơn có thể chịu nước; Đối với trời râm mát hoặc nắng nhẹ, sau 12h-24h có thể chịu được nước

Nhiệt độ bề mặt	15°C	25°C	40°C
Thời gian khô mặt	12 giờ	8 giờ	2 giờ
T.g khô hoàn toàn	24 giờ	12 giờ	6 giờ
T.g sơn lớp kế tiếp	24 giờ	12 giờ	6 giờ
Độ bền kiềm:	Tốt		
Độ bền muối:	Tốt		
Độ bền nước:	Tốt		
Độ bền axit:	Tốt		
Độ bền UV:	Giới hạn		
VOC:	≤ 81 g/l (USEPA Method 24)		
Thời gian bảo quản:	06 tháng		

CHUẨN BỊ BỀ MẶT

Không nên sơn khi bề mặt có nước, dầu mỡ, cũng như các vết bẩn khác.

Bề mặt bê tông (hoặc sàn) cần sạch không đọng nước, loại bỏ các vết ố, rêu mốc, ...

Sơn lớp sơn lót EW1000 trước tạo bề mặt phẳng, tăng độ bám dính cho sàn.

Xử lý nền bê tông theo đúng hướng dẫn của Thế Hệ Mới.

ĐIỀU KIỆN THI CÔNG

Chỉ được sơn khi trời nắng ráo, không có mưa (nếu sơn ngoài trời), nhiệt độ > 10°C, độ ẩm không khí < 80%, nhiệt độ và độ ẩm môi trường được đo tại khu vực xung quanh bề mặt. Nhiệt độ bề mặt cần sơn phải cao hơn nhiệt độ điểm sương ít nhất 3°C. Thi công trong khu vực kín phải được thông gió tốt để đảm bảo cho quá trình khô/đóng rắn.

PHƯƠNG PHÁP THI CÔNG

Súng phun:

Đây là phương pháp nhanh, hiệu quả, tiết kiệm thời gian. Khó sơn ở những nơi có không gian nhỏ hẹp, thông thoáng không tốt. Thợ sơn đòi hỏi phải có tay nghề. Tỷ lệ sơn hao hụt lớn hơn so với các phương pháp khác.

Dùng cọ lăn

Sơn epoxy lót sàn bê tông hệ nước (EpiCoat Aqua EW) - EW1000

Ngày phát hành: 24/02/2025



CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN SƠN THẾ HỆ MỚI

ĐC: 818/50 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường 25, Q Bình Thạnh, Tp HCM.

Tel: 028.38991678

Fax: 028.38991688

MST: 0304925039

Có thể sử dụng cho những vị trí nhỏ nhưng không nên dùng để thi công lớp sơn chống rỉ thứ nhất.

Dùng chổi (cọ sơn)

Chỉ dùng cọ để sơn cho những vị trí nhỏ mà các phương pháp trên không sử dụng được. Chú ý khi sơn để đạt được chiều dày quy định.

DỮ LIỆU THI CÔNG

Tỷ lệ pha trộn (thể tích): 4/1

4 Phần A (sơn) pha trộn với 1 Phần B (đóng rắn). *Pha trộn đều trước khi sơn*

Thời gian sống: 2 giờ (20°C) giảm đi khi nhiệt độ cao hơn

Dung môi pha loãng: Nước (H₂O)

Tỷ lệ pha thêm: 0 – 10%

Dữ liệu cho máy phun sơn áp lực cao (súng phun không không khí)

Áp lực tại đầu súng phun: 12-15MPa (120-150 bar, 1700-2130 psi).

Cỡ béc: béc sơn Graco mã 315 – 319

Góc phun: 45 – 90°

Khoảng cách từ đầu béc đến tiết diện cần phun: 0,4 - 0,6m

HỆ SƠN TIÊU BIỂU

Hệ sơn tiêu chuẩn:

Sơn lót EW1000	1x60 µm (chiều dày khô)
Sơn lớp phủ EW3(ABC)	2x60 µm (chiều dày khô)
Sơn lớp phủ bóng EP1000	1x20 µm (chiều dày khô)

BẢO QUẢN

Được bảo quản theo quy định về an toàn của mỗi quốc gia. Song tốt nhất là bảo quản sản phẩm tại nơi khô ráo, thoáng mát, tránh mưa tạt, dột, tránh ánh nắng trực tiếp của mặt trời và phải được thông thoáng tốt. Tránh xa nguồn nhiệt và thiết bị phát lửa. Thùng chứa sản phẩm phải luôn được đậy kín.

VẬN CHUYỂN

Vận chuyển cẩn thận, tránh va đập mạnh.

ĐÓNG GÓI

Loại sơn 2 thành phần

Bộ 5 lít, Phần A (sơn) 4 lít và Phần B (đóng rắn) 1 lít.

Bộ 20 lít, Phần A (sơn) 16 lít và Phần B (đóng rắn) 4 lít.

THÔNG TIN AN TOÀN

Vui lòng xem kỹ hướng dẫn và lưu ý những cảnh báo về an toàn khi sử dụng được in trên bao bì.

Sơn epoxy lót sàn bê tông hệ nước (EpiCoat Aqua EW) - EW1000

Ngày phát hành: 24/02/2025



CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN SƠN THẾ HỆ MỚI

ĐC: 818/50 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường 25, Q Bình Thạnh, Tp HCM.

Tel: 028.38991678

Fax: 028.38991688

MST: 0304925039

Để biết thêm chi tiết về sự ảnh hưởng đến sức khỏe và an toàn cũng như các khuyến cáo về an toàn khi sử dụng sản phẩm này, xem thêm chi tiết trong **Bảng Thông Số An Toàn Sản Phẩm**.

GHI CHÚ:

Các thông số trong bảng kỹ thuật này được dựa vào các bước thí nghiệm mà chúng tôi tin tưởng là chính xác và chỉ được dùng để làm hướng dẫn. Tất cả các khuyến cáo hoặc lời đề nghị liên quan đến sử dụng sản phẩm do hãng sơn Thế Hệ Mới sản xuất hoặc được ghi trong tài liệu kỹ thuật. Tuy nhiên trong thực tế sản phẩm thường được sử dụng ngoài tầm kiểm soát của nhà sản xuất, nên chúng tôi chỉ có thể đảm bảo chất lượng vốn có của sản phẩm. Nhà sản xuất có quyền thay đổi các thông số đưa ra mà không cần thông báo trước.

Bản thông tin kỹ thuật này được phát hành ngày 24 tháng 02 năm 2025 và được thay cho các bản đã được phát hành trước.

Biên soạn

Trần Thị Quỳnh